

Tooterühm 312 Veos lahustuvad sisetööde lae- ja seinavärvid RL 02

Värvimiskohad 1.3.2.4 Laepinnad
1.3.2.6 Seinapinnad

Nõuded

Aluspinnale seatavad nõuded

A. Esmavärvimine: Aluspind peab olema värvimiseks kor-
rastatud, vt p 1032, Aluspind.

B. Pesuvärvimine: Värvkatte seisundit hinnatakse ja liigita-
takse standardi EVS-EN ISO 4628 juhiste kohaselt. Värvkatte
maksimaalne kahjustumisaste tohib olla 1.

C. Hooldusvärvimine: Värvkatte seisundit hinnatakse ja
liigitatakse standardi EVS-EN ISO 4628 juhiste kohaselt.
Värvkatte maksimaalne kahjustumisaste (värvkatte mullistu-
misaste või pragude ja kestenduse määr) tohib olla 3.

D. Remontvärvimine: Värvkatte seisundit hinnatakse ja lii-
gitatakse standardi EVS-EN ISO 4628 juhiste kohaselt. Värv-
katte kahjustumisaste (värvkatte mullistumisaste või pragude
ja kestenduse määr) on 4-5.

Värvitavad alused

40 Koormusklassi 01-02 sobiv pahtel

Koormusklass

02 Tavakoormused ja -nõuded kuivades siseruumides

Välimusklass

Ps1

Korrashoiuvahemik

K Keskmine, 5...10 aastat

Läikerühmad

4 Poolmatt 5 Matt 6 Täismatt

Lisateave

- Aluse eeltöötlus, selleks kasutatavad tooted ja tööviisid tu-
leb alati maalritöö kirjelduses eraldi määrata.
- Hooldus- ja remontvärvimisele eelnev seina- ja laepindade
pahteldamise vajadus määratakse välimusklassi kohaselt
eraldi.
- Aluste sobivust tuleb kontrollida enne tööde alustamist.
Viimistluskombinatsioon on ette nähtud juhendkaardi RT
33-11043 tasasusklassi L0 ja välimusklassi Ts1 kohasele
tasandatud alusele, RYL-is tavapärasest kõrgema tasasus-
ja välimusklassi kohastele alustele.
- Hooldusvärvimise vajadus (korrashoiuvahemik) määratak-
se sisepindadel tavaliselt pindade määrdumise või tooni
muutumise, harvemini värvkatte kahjustumise alusel.

Viimistluskombinatsioon 31203

Esmavärvimine

A 4021 K: 31203.*

Eeltöötlus

Viimistletavalt aluselt eemaldatakse lahtised osised, mustus
ja tolm.

Värvimine

Kruntvärvimine vees lahustuva kruntvärviga 1 x 211. Osaline
pahteldamine vees lahustuva viimistluspahtliga 1 x 82.
Pahteldatud kohad värvitakse vees lahustuva kruntvärviga
1 x 211.

Lõppvärvimine vees lahustuva värviga 2 x 312.

Pesuvärvimine

B 4021 K: 31203.*

Eeltöötlus

Viimistletav pind pestakse. Kui see on eraldi määratud, töö-
deldakse pinda hallitust eemaldava ainega. Lääkiv laki ja/
või värvipind lihvitakse matiks ja lihvimistolm eemaldatakse.

Värvimine

Lõppvärvimine vees lahustuva värviga 1 x 312.

Hooldusvärvimine

C 4021 K: 31203.*

Eeltöötlus

Viimistletav pind pestakse. Kui see on eraldi määratud, töö-
deldakse pinda hallitust eemaldava ainega. Viimistletavalt
pinnalt eemaldatakse mustus ja tolm ning lahtised osised.
Lahtine ja halvasti kinnitunud värv ja/või lakk eemaldatakse.
Lääkiv laki ja/või värvipind lihvitakse matiks ja lihvimistolm
eemaldatakse.

Värvimine

Kahjustunud kohad kitatakse/viimistluspahteldatakse vees
lahustuva kiti/pahtliga 3 x 82. Kititud/viimistluspahteldatud
kohad kruntvärvitakse vees lahustuva kruntvärviga 1 x 211.
Lõppvärvimine vees lahustuva värviga 2 x 312.

Remontvärvimine

D 4021 K: 31203.*

Eeltöötlus

Viimistletavalt pinnalt eemaldatakse täielikult värv ja/või lakk
ning lahtised osised, mustus ja tolm. Pahteldamise vajadus
määratakse välimusklassi ja aluspinna kohaselt eraldi.

Värvimine

Kruntvärvimine vees lahustuva kruntvärviga 1 x 211. Osaline
pahteldamine vees lahustuva viimistluspahtliga 1 x 82.
Pahteldatud kohad värvitakse vees lahustuva kruntvärviga
1 x 211.

Lõppvärvimine vees lahustuva värviga 2 x 312.