

Tooterühm 315 Vees lahustuvad sisetööde lae- ja seinavärvid RL 05

Värvimiskohad 1.3.2.4 Laepinnad
1.3.2.6 Seinapinnad

Nõuded

Aluspinnale seatavad nõuded

A. Esmavärvimine: Viimistletava aluse niiskus peab olema võimalikult lähedane lõplike kasutustingimuste tasakaalu-niiskusele. Aluspind peab olema värvimiseks korrastatud, vt p 1032, Aluspind.

B. Pesuvärvimine: Värvkatte seisundit hinnatakse ja liigitatakse standardi EVS-EN ISO 4628 juhiste kohaselt. Värvkatte maksimaalne kahjustumisaste tohib olla 1.

C. Hooldusvärvimine: Värvkatte seisundit hinnatakse ja liigitatakse standardi EVS-EN ISO 4628 juhiste kohaselt. Värvkatte maksimaalne kahjustumisaste (värvkatte mullistumiste või pragude ja kestenduse määr) tohib olla 3.

D. Remontvärvimine: Värvkatte seisundit hinnatakse ja liigitatakse standardi EVS-EN ISO 4628 juhiste kohaselt. Värvkatte kahjustumisaste (värvkatte mullistumiste või pragude ja kestenduse määr) on 4-5.

Värvitavad alused

502 Hõõveldatud okaspuid

Koormusklass

05 Erikoormused ja -nõuded kuivades siseruumides

Välimusklass

Ps2

Korrashoiuvahemik

K Keskmise, 5...10 aastat

Läikerühmad

3 Poollääkiv 4 Poolmatt 5 Matt

Lisateave

- Aluse eeltöötlus, selleks kasutatavad tooted ja tööviisid tuleb alati maalritöö kirjelduses eraldi määrata.
- Aluste sobivust tuleb kontrollida enne tööde alustamist. Viimistluskombinatsioon on ette nähtud RYL-is esitatud tavapärastele alustele, nt kolmeklassilise liigituse korral tolerantsiklassi 2 kohasele alusele.
- Hooldusvärvimise vajadus (korrashoiuvahemik) määratakse sisepindadel tavaliselt pindade määrdumise või tooni muutumise, harvemini värvkatte kahjustumise alusel.

Viimistluskombinatsioon 31507

Esmavärvimine

A 5052 K: 31507.*

Eeltöötlus

Viimistletavalt aluselt eemaldatakse lahtised osised, mustus ja tolmu.

Värvimine

Kruntvärvimine lahustiga vedeldatava kruntvärviga 1 x 221. Lõppvärvimine vees lahustuva värviga 1 x 315.

Pesuvärvimine

B 5052 K: 31507.*

Eeltöötlus

Viimistletav pind pestakse. Kui see on eraldi määratud, töödeldakse pinda hallitust eemaldava ainega. Lääkiv laki ja/või värvipind lihvitakse matiks ja lihvimistolmu eemaldatakse.

Värvimine

Lõppvärvimine vees lahustuva värviga 1 x 315.

Hooldusvärvimine

C 5052 K: 31507.*

Eeltöötlus

Viimistletav pind pestakse. Kui see on eraldi määratud, töödeldakse pinda hallitust eemaldava ainega. Viimistletavalt aluselt eemaldatakse mustus, tolmu ja lahtised osised. Lahtine ja halvasti kinnitunud värv ja/või lakk eemaldatakse. Lääkiv laki ja/või värvipind lihvitakse matiks ja lihvimistolmu eemaldatakse.

Värvimine

Kahjustunud kohad kruntvärvitakse lahustiga vedeldatava kruntvärviga 1 x 221. Kahjustunud kohad kitatakse/pahteldatakse alküüdkiiti/-viimistluspahtliga 1 x 85. Kititud/pahteldatud kohad kruntvärvitakse lahustiga vedeldatava kruntvärviga 1 x 221. Lõppvärvimine vees lahustuva värviga 1 x 315.

Remontvärvimine

D 5052 K: 31507.*

Eeltöötlus

Viimistletavalt pinnalt eemaldatakse täielikult värv ja/või lakk ning lahtised osised, mustus ja tolmu. Pahteldamise vajadus määratakse välimusklassi ja aluspinna kohaselt eraldi.

Värvimine

Kruntvärvimine lahustiga vedeldatava kruntvärviga 1 x 221. Lõppvärvimine vees lahustuva värviga 1 x 315.