

Tooterühm 655 Põrandate 1-komponentsed lahustiga vedeldatavad kattevärvid RL 03

Värvimiskohad 1.3.2.2 Põrandapinnad

Nõuded

Aluspinnale seatavad nõuded

A. Esmavärvimine: Viimistletava aluse niiskus peab olema võimalikult lähedane lõplike kasutustingimuste tasakaaluniiskusele. Aluspind peab olema värvimiseks korrastatud, vt p 1032, Aluspind.

B. Pesuvärvimine: Värvkatte seisundit hinnatakse ja liigitatakse standardi EVS-EN ISO 4628 juhiste kohaselt. Värvkatte maksimaalne kahjustumisaste tohib olla 1.

C. Hooldusvärvimine: Värvkatte seisundit hinnatakse ja liigitatakse standardi EVS-EN ISO 4628 juhiste kohaselt. Värvkatte maksimaalne kahjustumisaste (värvkatte mullistumisaste või pragude ja kestenduse määr) tohib olla 3.

D. Remontvärvimine: Värvkatte seisundit hinnatakse ja liigitatakse standardi EVS-EN ISO 4628 juhiste kohaselt. Värvkatte kahjustumisaste (värvkatte mullistumisaste või pragude ja kestenduse määr) on 4-5.

Värvitavad alused

- 502 Hõõveldatud okaspuut
- 52 Hõõveldatud leht- ja väärspuit
- 53 Termotöödeldud puit

Koormusklass

- 03 Suured koormused ja kõrged nõuded kuivades siseruumides

Välimusklass

Ps2

Korrashoiuvahemik

K Keskmine, 5...10 aastat

Läikerühmad

2 Lääkiv

Lisateave

- Aluse eeltöötlus, selleks kasutatavad tooted ja tööviisid tuleb alati maalritöö kirjelduses eraldi määrata.
- Aluste sobivust tuleb kontrollida enne tööde alustamist. Viimistluskombinatsioon on ette nähtud RYL-is esitatud tavapärastele alustele, nt kolmeklassilise liigituse korral tolerantsiklassi 2 kohasele alusele.

Viimistluskombinatsioon 65502

Esmavärvimine

A 5032 K: 65502.*

Eeltöötlus

Viimistletavalt aluselt eemaldatakse lahtised osised, mustus ja tolm. Puitpinnad lihvitakse ja eemaldatakse lihvistolm.

Värvimine

Värvimine lahustiga vedeldatava värviga 3 x 655.

Pesuvärvimine

B 5032 K: 65502.*

Eeltöötlus

Viimistletavalt aluselt eemaldatakse lahtised osised, mustus ja tolm ning põrandahooldusvahendid. Viimistletav pind pestakse. Lääkiv laki ja/või värvipind lihvitakse matiks ja lihvistolm eemaldatakse.

Värvimine

Lõppvärvimine lahustiga vedeldatava värviga 1 x 655.

Hooldusvärvimine

C 5032 K: 65502.*

Eeltöötlus

Viimistletavalt aluselt eemaldatakse lahtised osised, mustus ja tolm ning põrandahooldusvahendid. Viimistletav pind pestakse. Lahtine ja halvasti kinnitunud viimistlusmaterjal ning luitunud puidupind eemaldatakse. Lääkiv laki ja/või värvipind lihvitakse matiks ja lihvistolm eemaldatakse.

Värvimine

Kahjustunud kohtade kruntvärvimine lahustiga vedeldatava värviga 1 x 655. Kahjustunud kohtade kittimine/viimistluspahteldamine vees lahustuva kiti/viimistluspahtliga 1 x 84 või õlikitiga 1 x 85. Kitiitud/viimistluspahteldatud kohtade kruntvärvimine lahustiga vedeldatava värviga 1 x 655. Lõppvärvimine lahustiga vedeldatava värviga 2 x 655.

Remontvärvimine

D 5032 K: 65502.*

Eeltöötlus

Viimistletavalt pinnalt eemaldatakse täielikult värv ja/või lakk ning lahtised osised, mustus ja tolm. Pind lihvitakse puiduni puhtaks ja eemaldatakse lihvistolm.

Värvimine

Värvimine lahustiga vedeldatava värviga 3 x 655.